



## Kalkkaseinfarbe natur

Hochwertige Kalkkasein-Pulverfarbe für innen. Nicht für Feuchträume geeignet. Pulverfarbe wird mit Wasser zur gebrauchsfähigen Farbe angerührt.

- **Verwendung:** Für Wände- und Deckenflächen im trockenen Innenbereich. Aus natürlichen Rohstoffen, frei von Konservierungsmitteln, Weichmachern, Kunstharzen und Lösemittel. Durch die produktspezifische Alkalität wird das Wachstum von Schimmel und Bakterien gehemmt.
- **Zusammensetzung:** Marmormehle (Calciumcarbonat), Marmorkalkhydrat (Calciumdihydroxid), Kasein, Methylcellulose
- **Eigenschaften:** natürliche Rohstoffe, hoch diffusionsoffen, umweltschonend und geruchsarm, raumlufthygienisch unbedenklich, schimmel- und bakterienhemmend, lösemittel- und kunstharzfrei, ergibt mineralmatte Oberflächen mit kalktypischem Charakter.
- **Farbton:** naturweiß
- **Abtönbar:** mit allen kalkechten Pigmenten bis zu 5 %
- **Untergrund:** Mineralputze, Beton, Lehm, Kalksandstein, Gipskarton, Gipsputz, Rohfaser, Mineralinnenfarben und nicht abwaschbare Dispersionsfarben. Nicht geeignet ist Holz und kunststoffähnliche Beschichtungen und Anstriche. Der Untergrund muß sauber, öl- und fettfrei, leicht saugend und frei von durchschlagenden Inhaltstoffen sein.
- **Trockenzeiten:** ca. 10 Std. Bei 20 °C und 65% rel.Luftfeuchtigkeit
- **Verbrauch:** 75 g/ m<sup>2</sup> - 1 kg langt für ca. 13 m<sup>2</sup> pro Anstrich
- **Lagerung:** Nicht angerührtes Pulver hält kühl und trocken im Originalgebinde mindestens 2 Jahre.
- **Zubereitung:** Das Farbpulver in die gleiche Menge (1 kg - 1 Ltr.) sauberes Wasser einstreuen und langsam mit einem Quirl verrühren. 1/2 Std. quellenlassen und dann mit hoher Geschwindigkeit verrühren bis das Gemisch knollenfrei ist. Danach mit Wasser verdünnen bis es gut streichbar ist. Für grundieren der Fläche mit bis zu 30 % Wasser, für deckende Anstriche mit bis zu 20 % Wasser verdünnen.
- **Verarbeitung:** Raumtemperatur mindestens 8 °C höchstens 30 °C. Rel. Luftfeuchtigkeit 85 %, optimal 18 °C und 75 % rel. Luftfeuchtigkeit. Hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Carbonisierung (Aushärtung durch CO<sub>2</sub>). Während der Verarbeitung hin und wieder durchrühren. Für volle Deckkraft sind mindestens 2 Anstriche nötig. Solange noch Feuchtigkeit da ist, lasiert die Farbe. Nachdem Trocknen erreicht sie volle Deckkraft. Die bevorzugige Auftragsart ist kreuzweiße mit Flächenstreicher oder Quast. Kalkkaseinfarbe

läßt sich auch Rollen. Beim Rollen nur von oben nach unten oder von rechts nach links rollen. Durchzug die nächsten Tage vermeiden. Werkzeuge sofort mit Wasser reinigen. Carbonisierte (angetrocknete) Farbe vom Deckel und Eimerwänden abwischen vor dem Verschließen. Nur soviel anrühren, wie in einer Woche verbraucht wird.

- **Sicherheitshinweise:** enthält Calciumdihydroxid. Verursacht Hautreizungen Verusacht schwere Augenschäden Kann Atemwege reizen Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.



GEFAHR