



## Datenblatt **Granulat für stucco palladiano**

**Produktbeschreibung:** Pulver zum Anmischen mit Wasser für fertige Spachtelmasse für glänzende Flächen..

**Zusammensetzung:** Calciumhydroxid (  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  ) und Magnesiumhydroxid (  $\text{Mg}(\text{OH})_2$  ), Marmormehl (  $\text{CaCO}_3$  ) Korngröße bis 32  $\mu$ , Methylcellulosefasern.

### **Sicherheitshinweise:**



Gefahr

### **enthält Calciumdihydroxid $\text{Ca}(\text{OH})_2$**

Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenschäden.Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. .Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.Bei Kontakt mit den Augen einige Minuten behutsam mit Wasser ausspülen und sofort Arzt oder Giftinformationszentrum konsultieren.Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser und Seife waschen.Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen / Ärztliche Hilfe hinzuziehen

### **Technische Daten:**

Lagerung: 3 Monate im geschlossenen Sack haltbar.  
Verbrauch: 500 - 600 g / m<sup>2</sup> insgesamt für 3 Schichten  
spez. Gewicht: ca 1,32 kg/l

### **Verarbeitung:**

Die Hälfte des Sackes in die angegebene Menge Wasser schütten und durchquirlen. Dann die andere Hälfte in das Gemisch schütten, klumpenfrei homogen quirlen bis eine glatte Oberfläche entsteht. Wichtig ist, daß das gesamte Pulver mit der gesamten Menge Wasser gemischt wird. Erst nach dem Mischen verteilen sich unterschiedlichen Stoffe statisch.

Die Mischung abgedeckt 12 Stunden quellen lassen und dann noch einmal durchquirlen. Angemacht läßt sich die Masse mit einer 5 cm Schicht Wasser oben Jahre lang aufheben. Beim Weiterarbeiten das Wasser wegschütten und wieder durchquirlen.